



INDÚSTRIA BANDEIRANTE DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ: 66.989.245/0001-00 I.E: 336.487.630.115
Rua Marinaro, 158 - Bonsucesso – Guarulhos
CEP: 07177-170 - SP - Brasil -Telefax: (0xx11)2436-3166
Site: www.banfilme.com.br/ e-mail: vendas@banfilme.com.br

PELÍCULA DE PVC ESTICÁVEL AMARELO

A Película de Policloreto de Vinila Esticável Amarelo é indicada para entrar em contato com alimentos, além de possuir o Certificado de Qualidade do Instituto Tecpar que segue as normas adotadas pela Resolução nº 51 de 26 de novembro de 2010, publicada pela ANVISA/MS com base nos Instrumentos Harmonizados no MERCOSUL, do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura do Brasil.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

<i>Variáveis</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
Gramatura	g/cm ³	1,26
Largura	mm	Até 1600
Espessura	μ	7– 60
Metragem	m	Á combinar

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

- RESINA DE POLICLORETO DE VINILA - SUSPENSÃO
 - PLASTIFICANTE
- ESTABILIZANTE À BASE DE CÁLCIO / ZINCO
 - ÉSTER DE ÁCIDO GRAXO
- MISTURA DE ACETATO DE GLICERINA

ACONDICIONAMENTO / ARMAZENAGEM

- Não expor a luz, calor e umidade.
- Manter em local com temperatura inferior à 30°C.
- Deixar sempre estocado na posição vertical.
- Não empilhar mais de duas camadas.
- Evitar amassamentos.
- Atenção ao manuseio, para não danificar o material.

DESCARTE

Produto reciclável descarte-o junto aos resíduos plásticos.

LEGISLAÇÃO APLICADA

RDC nº 17, de 17 de março de 2008 - Dispõe sobre Regulamento Técnico sobre Lista Positiva de Aditivos para Materiais Plásticos destinados à Elaboração de Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos.

RDC nº 51, de 26 de novembro de 2010 - Dispõe sobre migração em materiais, embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos.